

項目	単位	方向	リブ付き防虫				測定方法
厚み	mm		2	2	3	3	
巾	mm		200	300	200	300	
巻数	mm		12・30	12・30	30	12・30	
硬さ			85	84	88	88	JIS Cタイプ
100%モジュラス	N	タテ	183	158	220	256	JIS K 6732
		ヨコ	173	148	214	254	
引張強度	N	タテ	419	419	494	582	JIS K 6732
		ヨコ	306	293	373	419	
伸び	%	タテ	380	422	372	390	JIS K 6732
		ヨコ	280	314	217	260	
引裂強度	N	タテ	131	129	190	199	JIS K 6732
		ヨコ	132	129	190	202	
耐寒性	0℃						JIS K 6772
	-5℃						
	-10℃						
	-15℃						
	-20℃						
全光線透過率	%		60	62	56	55	JIS K 7375
表面抵抗率	Ω /sq		2.9×10^{10}	3.0×10^{10}	3.0×10^{10}	3.1×10^{10}	JIS C 2170に準拠
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$		3.2×10^{10}	6.2×10^{10}	4.2×10^{10}	3.3×10^{10}	JIS C 2170に準拠
防炎性			-	-	-	-	消防法施工規則第4条の3
脆化温度	℃						
使用環境温度	℃		常温	常温	常温	常温	

※上記数値は常温時測定代表値であり、保証値ではありません

スワロン株式会社
東京都千代田区岩本町3-5-8
TEL : (03)5829-5755
FAX : (03)5829-5756