

項目	単位	方向	スモーク	測定方法
厚み	mm		3	
巾	mm		300	
巻数	mm		30	
硬さ			86	JIS Cタイプ
100%モジュラス	N	タテ	235	JIS K 6732
		ヨコ	210	
引張強度	N	タテ	543	JIS K 6732
		ヨコ	528	
伸び	%	タテ	397	JIS K 6732
		ヨコ	435	
引裂強度	N	タテ	193	JIS K 6732
		ヨコ	191	
耐寒性	0°C			JIS K 6772
	-5°C			
	-10°C			
	-15°C			
	-20°C			
全光線透過率	%		48	JIS K 7375
表面抵抗率	$\Omega / \text{sq}$		$2.9 \times 10^{10}$	JIS C 2170に準拠
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$		$2.5 \times 10^{10}$	JIS C 2170に準拠
防炎性			-	消防法施工規則第4条の3
脆化温度	°C			
使用環境温度	°C		常温	

※上記数値は常温時測定代表値であり、保証値ではありません

スワロン株式会社  
東京都千代田区岩本町3-5-8  
TEL : (03)5829-5755  
FAX : (03)5829-5756