

| 項目 | 単位 | 方向 | ハイパーカーテン | | | | | | 測定方法 |
|-----------|--------------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | グリーン | ブルー | | 防虫 | ブロンズ | 赤味 | |
| 厚み | mm | | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 巾 | mm | | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | |
| 巻数 | mm | | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| 硬さ | | | 87 | 87 | 88 | 88 | 85 | 88 | JIS Cタイプ |
| 100%モジュラス | N | タテ | 41 | 40 | 60 | 40 | 42 | 45 | JIS K 6732 |
| | | ヨコ | 36 | 37 | 56 | 36 | 37 | 40 | |
| 引張強度 | N | タテ | 91 | 97 | 140 | 80 | 96 | 97 | JIS K 6732 |
| | | ヨコ | 80 | 84 | 132 | 73 | 82 | 82 | |
| 伸び | % | タテ | 323 | 345 | 338 | 286 | 326 | 317 | JIS K 6732 |
| | | ヨコ | 340 | 347 | 348 | 303 | 333 | 320 | |
| 引裂強度 | N | タテ | 27 | 27 | 40 | 26 | 27 | 26 | JIS K 6732 |
| | | ヨコ | 27 | 26 | 40 | 25 | 26 | 26 | |
| 耐寒性 | 0°C | | | | | | | | JIS K 6772 |
| | -5°C | | | | | | | | |
| | -10°C | | | | | | | | |
| | -15°C | | | | | | | | |
| | -20°C | | | | | | | | |
| 全光線透過率 | % | | 80 | 89 | 86 | 70 | 21 | 90 | JIS K 7375 |
| 表面抵抗率 | Ω /sq | | 1.7×10^{10} | 4.1×10^{10} | 1.1×10^{10} | 1.5×10^{10} | 1.4×10^{10} | 9.8×10^9 | JIS C 2170に準拠 |
| 体積抵抗率 | $\Omega \cdot \text{cm}$ | | 1.4×10^{11} | 1.6×10^{10} | 5.0×10^{10} | 1.3×10^{11} | 1.2×10^{11} | 1.1×10^{11} | JIS C 2170に準拠 |
| 防炎性 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 消防法施工規則第4条の3 |
| 脆化温度 | °C | | | | | | | | |
| 使用環境温度 | °C | | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | |

※上記数値は常温時測定代表値であり、保証値ではありません

スワロン株式会社
東京都千代田区岩本町3-5-8
TEL : (03)5829-5755
FAX : (03)5829-5756